


OKS 2521

Блестящее цинковое покрытие, аэрозоль



Описание

Декоративная защита от коррозии на основе цинкового и алюминиевого порошка в качестве второго слоя на цинковую аэрозоль (например, OKS 2511) для образования стойкой к атмосферным воздействиям поверхности с алюминиевым блеском.

Области применения

- Улучшение разорванных или поврежденных в результате сварки, сверления или резки оцинковок без последующей окраски
- Подходит в качестве декоративного, блестящего покрытия при использовании нормальной цинковой аэрозоли

Отрасли

- Железнодорожное оборудование
- Логистика
- Коммунальная техника
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Металлургическая промышленность
- Химическая промышленность
- установки и машиностроение
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Техобслуживание и техход
- Стекольная и литейная промышленность

Преимущества и польза

- Высокая эффективность благодаря хорошо зарекомендовавшей себя формуле с высоким содержанием цинка и алюминия
- Комбинация отличного цинкового покрытия с декоративным алюминиевым блеском
- Хорошая провариваемость
- Экономичность благодаря небольшому расходу и самоочищающемуся распыляющему клапану

Указания по применению

Для оптимального действия очистить поверхности, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Обрабатываемые поверхности должны быть с металлическим блеском и сухими. Банку перед применением встряхивать в течении 2 минут. С расстояния примерно 20-30 см равномерно нанести тонким слоем на подготовленную поверхность (1-2 перекрестные или круговые движения). Не допускать излишек на местах. Время высыхания в соответствии со следующими техническими параметрами. Для нанесения более толстых слоев повторить операцию. Не обрабатывать при температурах ниже +10°C и при относительной влажности воздуха выше 80%.

Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

OKS 2521

Блестящее цинковое покрытие, аэрозоль

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Связующее				Синтетическая смола
Растворитель				Смесь растворителей
Твердые смазочные вещества				Порошок высокочистого цинка
Твердые смазочные вещества				Порошок высокочистого алюминия
Прикладные технические параметры				
Верхняя рабочая температура			°C	250
Оптимальная толщина слоя	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	мкм	30-40
Покрывание поверхности			м ² /баллон	ок. 3
Температура обработки			°C	20-25
Время высыхания		20°C	мин	30
Время отверждения		при 20°C	ч	14
Температура отверждения			°C	20
Цвет				цвет алюминия
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см ³	1,1
Испытание распылением соляного тумана	DIN EN ISO 9227	Толщина слоя 80-100 мкм	ч	240

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of


Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.